


GLI ELASTOMERICI DI ULTIMA GENERAZIONE

ELASTOSET



**MASSIMA ELASTICITÀ E ALTE PRESTAZIONI
CONTRO FESSURAZIONI E CREPE**

SETTEF



Sistemi Elastomerici

FACCIAATE SENZA CREPE E C I SISTEMI ELASTOMERICI DI

Cavillature e crepe su una facciata sono all'origine sia di problematiche di ordine estetico che funzionale.

I Sistemi Elastomerici Settef rappresentano la soluzione ideale per ovviare a tali inconvenienti.

In particolare le finiture a base silossanica sono in grado di garantire il ripristino e la protezione, anche preventiva, delle facciate soggette a formazione di cavillature.

CARATTERISTICHE ELASTOMERICHE

- ✓ Elevata elasticità del film
- ✓ Forte adesione al supporto
- ✓ Resistenza alla diffusione della CO₂

CARATTERISTICHE SILOSSANICHE

- ✓ Idrorepellenza
- ✓ Alta traspirabilità
- ✓ Protezione contro muffa e alghe
- ✓ Aspetto opaco
- ✓ Stabilità dei colori anche nei toni intensi

**il massimo delle
prestazioni per facciate
sempre in ordine**

ELASTOSET

AVILLATURE CON NUOVA GENERAZIONE



PREPARAZIONE

ELASTOSET S

Stucco elastomerico fibrorinforzato per il ripristino di cavillature e crepe della facciata.

- Ottimo potere riempitivo.
- Elevata elasticità.
- Ritiro controllato anche ad alti spessori.
- Facile da applicare.
- Resa: in relazione all'uso

ELASTOSET F

Fondo intermedio elastomerico per ripristino di supporti cavillati.

- Assicura l'adesione del ciclo al supporto.
- Mantiene l'elasticità del sistema.
- Speciale protezione antialga e antimuffa.
- Resa: 2-3 m²/Lt

FINITURA

ELASTOSET P - Pittura elastomerica silossanica liscia di alta qualità.

CARATTERISTICHE	DATI (a 20°C e 60% U.R.)	METODO
Resistenze alla diffusione d'acqua S _p	0,13 m (spessore film 160 micron secchi)	EN 7783-2
Diffusione al vapore d'acqua W ₆₀ Kg/m ² h ^{0,5}	0,04 (spessore film 160 micron secchi)	UNI EN 1062-3:2008
Resistenza alla diffusione CO ₂	53 m (spessore film 160 micron secchi)	UNI EN 1062-6
Allungamento elastico del film (spessore 1 mm secco)	-10°C 85% 0°C 160% 25°C 280%	ASTM D 412-83
Modulo elastico del film (spessore 1 mm secco) MPa	-10°C 8,7 0°C 6,7 25°C 1,3	ASTM D 412-83
Durabilità MPa	Non presenta alterazioni dopo 20 cicli gelo-disgelo	UNI EN 13687-3 2003

ELASTOSET Q - Pittura elastomerica riempitiva elastica ai silossani opaca.

CARATTERISTICHE	DATI (a 20°C e 60% U.R.)	METODO
Resistenze alla diffusione d'acqua S _p	0,3 m (spessore film 220 micron secchi)	EN 7783-2
Diffusione al vapore d'acqua W ₆₀ Kg/m ² h ^{0,5}	0,06 (spessore film 220 micron secchi)	UNI EN 1062-3:2008
Resistenza alla diffusione CO ₂	73 m (spessore film 220 micron secchi)	UNI EN 1062-6
Allungamento elastico del film (spessore 1 mm secco)	-10°C 80% 0°C 140% 25°C 200%	ASTM D 412-83
Durabilità MPa	Non presenta alterazioni dopo 20 cicli gelo-disgelo	UNI EN 13687-3 2003

ELASTOSET R - Rivestimento protettivo elastomerico rasato grana 1,2 ai silossani.

CARATTERISTICHE	DATI (a 20°C e 60% U.R.)	METODO
Resistenze alla diffusione d'acqua S _p	0,6 m (spessore film 1200 micron secchi)	EN 7783-2
Diffusione al vapore d'acqua W ₆₀ Kg/m ² h ^{0,5}	0,08 (spessore film 1200 micron secchi)	UNI EN 1062-3:2008
Adesione MPa	0,8	UNI EN 1542:2000
Durabilità MPa	Non presenta alterazioni dopo 20 cicli gelo-disgelo	UNI EN 13687-3 2003

ELASTOSET G - Rivestimento protettivo elastomerico rasato grana 1,5 ai silossani.

CARATTERISTICHE	DATI (a 20°C e 60% U.R.)	METODO
Resistenze alla diffusione d'acqua S _p	0,6 m (spessore film 1500 micron secchi)	EN 7783-2
Diffusione al vapore d'acqua W ₆₀ Kg/m ² h ^{0,5}	0,08 (spessore film 1500 micron secchi)	UNI EN 1062-3:2008
Adesione MPa	0,8	UNI EN 1542:2000
Durabilità MPa	Non presenta alterazioni dopo 20 cicli gelo-disgelo	UNI EN 13687-3 2003

Si raccomanda di consultare le schede tecniche dei prodotti, per informazioni più dettagliate o eventuali aggiornamenti.


Cicli di intervento su facciate cavillate



DIMENSIONE FESSURA / CREPA (mm)	inferiore a 0,1	da 0,1 a 0,25	0,25 < fessura < 0,5	0,5 < fessura < 1,25	1,25 < fessura < 2
PREPARAZIONE fissativo-consolidante	ISOLFLESS MV	ISOLFLESS MV	ISOLFLESS MV	ISOLFLESS MV	ISOLFLESS MV
Stucco ELASTOSET S + eventuale garza	-	-	✓	✓	✓
Fondo ELASTOSET F	✓	✓	✓	✓	✓
Pittura liscia ELASTOSET P	✓	✓	-	-	-
Pittura riempitiva ELASTOSET Q	✓	✓	✓	✓	✓
Rivestimento ELASTOSET R ELASTOSET G	✓	✓	✓	✓	✓

Cicli di intervento su facciate cavillate isolate con sistemi a cappotto

I prodotti elastomerici Settef, in virtù delle loro caratteristiche, possono essere impiegati per la manutenzione o il rinnovamento di sistemi di isolamento termico a cappotto, già esistenti che sono sottoposti a continui stress termici.



CONDIZIONE DEL SUPPORTO		CICLO DI INTERVENTO	
		FISSATIVO	FINITURA
Semplice difetto di aspetto: incrostamento più o meno marcato con presenza importante di microorganismi, polvere, sporcizia	MANUTENZIONE	FONDFIX PLUS	ELASTOSET P o ELASTOSET Q ELASTOSET R ELASTOSET G
Incrostamento, cavillature sul rivestimento di finitura che non interessano lo strato di base dovute a shock termici			
Incrostamento, microfessurazione non generalizzata alle lastre, senza scollamento della finitura né rottura dell'armatura	RINNOVAMENTO	ELASTOSET F	ELASTOSET P o ELASTOSET Q ELASTOSET R ELASTOSET G

SETTEF

Settef è un marchio di
M.P.I. S.p.a.

Sede Legale
Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI)

Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77

www.settef.it - info@settef.it

Servizio, qualità e cortesia

Numero Verde
800-825161

Giorni lavorativi
Lun - Ven 8.30-17.30

